



SFILACCIATURA
PAOLO FIORAVANTI & C.
s.a.s. di Fioravanti Filippo e Bini Nicola

Via Stradellino, 19 - S. GIUSTO 59100 PRATO (Italy)
Telef. 0574.632248 - Fax 0574.634675
Dep.: Via Biella, 9/11 - TOBBIANA 59100 PRATO (Italy)
Telef. e Fax 0574.660158
e-mail: info@paolofioravanti.it
http://www.paolofioravanti.it

Partita I.V.A. 0024686 097 7
Codice Fiscale 0094260 048 7
C.C.I.A.A. Prato N. 0250327
Iscrizione Tribunale Prato 3689
Albo Imprese Artigiane 77850
Numero Meccanografico PD 005103

SCHEDA TECNICA

Denominazione:	FIBRE TESSUTE TRITURATE
Desc./Numero Articolo:	TRITURATO BIANCO DURO / 504
Composizione delle Fibre:	FIBRE DI RECUPERO
Densità di Massa:	~ 70 kg/m³
Taglia di Trinciatura:	8 - 35 mm
Trasmissione Termica:	~ 1.2 m²K/w
Coeff. Di Trasmissione di Calore:	- 0,84 W/M²k
Conduttività Termica:	- 0,05 W/Mk
Contenuto di Umidità:	MASSIMO 0,1 %
Classe di Fuoco:	B2
Emissione di Formaldeide:	NESSUNA
Resistenza, Umidità:	MOLTO BUONA
Resistenza, Muffe e Batteri:	MOLTO BUONA
Resistenza, Insetti e Roditori:	MOLTO BUONA

SFILACCIATURA PAOLO FIORAVANTI & C. SAS

Mr. Fioravanti Filippo

Responsabile della Produzione

Le specifiche tecniche sono valide alla data della pubblicazione e per informazioni riguardo i nostri prodotti e le loro possibili applicazioni. Questo non assicura le proprietà del prodotto od i suoi possibili usi. Questa scheda tecnica è valida alla data del rilascio.